

Clarke

Описание:

Декоративный отделочный материал на акриловой основе с добавлением кварца. Прекрасно подойдет для создания сложной рельефной фактуры, эмитации природных материалов. Рисунок поверхности формируется сразу после нанесения. Для получения более выразительного рельефа, штукатурку Clarke можно наносить в два слоя.

Придать цвет фактуре можно с помощью материала Phoenix. Так же декоративная штукатурка Clarke колеруется красителями на водной основе.



Состав:

Водно-акрилатная эмульсия, кальцевые наполнители, модифицирующие добавки.


Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.




Перед использованием декоративную штукатурку Clarke необходимо тщательно перемешать. Материал наносится с помощью нержавеющей кельмы. Предварительно рабочая поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения Basis Primer, а затем валиком наносится специальная кварцевая подложка Latex Primer F.



Техника №1: Классика



Нанесите Clarke металлической кельмой тонким ровным слоем.



Наносим Clarke вторым слоем практически на всю поверхность, оставляя редкие пятна первого слоя, по мере высыхания приглаживаем кельмой. Оставляем сохнуть на 7-8 часов.



Для снижения впитываемости поверхности губкой или валиком нанесим неколерованный Phoenix. Через 2-4 часа губкой наносим коллерованный Phoenix. Материал сразу же растушевывается круговыми движениями, работать необходимо быстро, постоянно обновляя край нанесенного материала. Для создания эффекта состаренной стены, локально наносим материал Safari губкой.

Инструменты, используемые для создания фактур



шпатель металлический (кельма)



натуральная морская или синтетическая губка



малярный валик

Упаковка	15 кг
Плотность	1,7 г/см ³
Кислотность	РН 8,0-9,0
Расход	1,5 кг/м ² , расход может меняться от способа нанесения и толщины слоя
Время высыхания на касание	2-4 часа
Время полного высыхания	48 часов
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре

